AQUATERRA® S.A.S.
Confiabilidad a bajo costo

Aquadye®
La fórmula del color

# NARANJA AQUADYE ASO CONC

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Dispersión pigmentaria acuosa de pigmento Naranja 13.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Pigmento Orgánico Disazopyrazolona. C.I Naranja 13 al 52% de Sólidos en presencia de dispersantes y tensoactivos en dispersión acuosa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| Contenido aproximado de pigmento (%) | | 40 |
| Color Index (C.I.) | | 21110 |
| Apariencia | | Líquida |
| Solidos (%) | | 48 - 56 |
| Viscosidad cP (Brookfield) | | 800 - 1800 |
| pH (solución al 10%) | | 7,0 - 9,0 |
| Molienda (NPIRI) | | 0 - 4 |
| ΔE vs Estándar | | ≤ 1 |
| Poder tintóreo | | 100 ± 5 |
| Solidez a ácidos y álcalis | 1:malo 5:excelente | 5 / 4 |
| Solidez a solventes | 1:malo 5:excelente | 4 / 5 |

| RESISTENCIAS | | Tono lleno 3% | Dilución del tono lleno 1:9 |
|---|---|---|---|
| Temperatura | | 180°C | 180°C |
| Solidez a la luz | 1:malo 8:óptimo | 4 - 5 | 3 - 4 |

CARACTERÍSTICAS

El Naranja Aquadye ASO CONC se caracteriza por:

- Ser una dispersión pigmentaria con gran estabilidad de tono entre lote y lote.
- Ser una fácil opción para lograr tonos mandarina en recubrimientos, siempre y cuando su aplicación sea en interiores.

APLICACIONES

El Naranja Aquadye ASO CONC se puede usar en:

- Pinturas Arquitectónicas acuosas para interiores.
- Productos escolares donde no se requiera alta solidez a la luz.
- Jabones.
- Estampación textil.

DOSIFICACIONES

El nivel de uso del Naranja Aquadye ASO CONC depende del sistema en que va a ser usado y va en función del color, costo y diseño de la formulación.
Para recomendaciones más específicas contacte al personal de Aquaterra.


Esta Ficha técnica pretende asesorar, pero no genera compromiso alguno para Aquaterra S.A.S.

AQUATERRA® S.A.S.
Confiabilidad a bajo costo

# NARANJA AQUADYE ASO CONC

INCORPORACIÓN

El Naranja Aquadye ASO CONC se incorpora fácilmente a medianos esfuerzos cortantes en la etapa final de la elaboración de las pinturas.
En otros procesos industriales se incorporan fácilmente mediante las técnicas y equipos comúnmente usados en estas industrias.
Para recomendaciones más específicas contacte a su asesor de Aquaterra.

ALMACENAMIENTO

El Naranja Aquadye ASO CONC debe almacenarse en un lugar fresco y seco entre 5 y 40°C. Tiempo de vida 24 meses.

EMPAQUE

Cuñetes plásticos con un contenido neto de 20 kg.