



**AQUATERRA® S.A.S.**  
Confiabilidad a bajo costo



**Aquadye®**  
La fórmula del color

NOMBRE DEL PRODUCTO

## ROJO AQUADYE ASGR CONC

DESCRIPCIÓN

Dispersión pigmentaria acuosa de Rojo 112

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Pigmento Rojo Naftol en presencia de humectantes y dispersantes C.I Rojo 112 al 52% de sólidos en dispersión acuosa

ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS

Contenido aproximado de pigmento	46%	
Color Index (C.I.)	12370	
Apariencia	Líquida	
Sólidos %	49-56	
Viscosidad cP (Brookfield)	1000-5000	
pH (solución al 10%)	7,0 - 9,0	
Molienda (NPIRI)	0 - 7	
ΔE vs Estándar	≤ 1	
Poder tintóreo	100 ± 5	
Solidez a ácidos y álcalis	1: malo 5: excelente	4
Solidez a solventes	1: malo 5: excelente	3-4

RESISTENCIAS		Tono lleno 3%	Dilución del tono lleno 1:9
Temperatura		170°C	160°C
Solidez a la luz	1:malo 8:óptimo	7	5

CARACTERÍSTICAS

El Rojo Aquadye ASGR CONC se caracteriza por:

- Ser una dispersión pigmentaria con gran estabilidad de tono entre lote y lote.
- Su excelente compatibilidad con los tensoactivos y demás aditivos utilizados en sistemas de recubrimientos, con lo que se evita la aparición de problemas de floculación y flotación.

APLICACIONES

El Rojo Aquadye ASOB se puede usar en:

- Pinturas Arquitectónicas acuosas para interiores
- Tintas acuosas
- Estampación textil
- Jabones

• Línea Gratuita Nacional •

01 8000 510 990

@aquaterrasas

Esta Ficha técnica pretende asesorar, pero no genera compromiso alguno para Aquaterra S.A.S.



**AQUATERRA® S.A.S.**  
Confiabilidad a bajo costo

#### DOSIFICACIONES

El nivel de uso del Rojo Aquadye ASGR CONC depende del sistema en que va a ser usado y va en función del color, costo y diseño de la formulación.  
Para recomendaciones más específicas contacte al personal de Aquaterra.

#### INCORPORACIÓN

El Rojo Aquadye ASGR CONC se incorpora fácilmente a medianos esfuerzos cortantes en la etapa final de la elaboración de las pinturas.  
En otros procesos industriales se incorporan fácilmente mediante las técnicas y equipos comúnmente usados en estas industrias.  
Para recomendaciones más específicas contacte a su asesor de Aquaterra.

#### ALMACENAMIENTO

El Rojo Aquadye ASGR CONC debe almacenarse en un lugar fresco y seco entre 5 y 40°C. Tiempo de vida 24 meses.

#### EMPAQUE

Cuñetes plásticos con un contenido neto de 20 kg.

• Línea Gratuita Nacional •

01 8000 510 990

    @aquaterrasas

Esta Ficha técnica pretende asesorar, pero no genera compromiso alguno para Aquaterra S.A.S.