



**AQUATERRA® S.A.S.**  
Confiabilidad a bajo costo



## ROJO AQUADYE ASHP

NOMBRE DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN QUÍMICA

ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS

Dispersión pigmentaria acuosa de Rojo 254.

Pigmento Diceto pirrolo pirrol C.I Rojo 254 al 56% de Sólidos en presencia de humectantes y tensoactivos en dispersión acuosa.

Contenido aproximado de pigmento (%)	51	
Color Index (C.I.)	56110	
Apariencia	Líquida	
Sólidos (%)	52 - 60	
Viscosidad cP (Brookfield)	1000 - 4000	
pH (solución al 10%)	7,0 - 9,0	
Molienda (NPIRI)	0 - 4	
ΔE vs Estándar	≤ 1	
Poder tintóreo	100 ± 5	
Solidez a ácidos y álcalis	1:malo 5:excelente	5
Solidez a solventes	1:malo 5:excelente	5

RESISTENCIAS	Tono lleno 3%	Dilución del tono lleno 1:9
Temperatura	200°C	200°C
Solidez a la luz	1:malo 8:óptimo	8

CARACTERÍSTICAS

El Rojo Aquadye ASHP se caracteriza por:

- Ser una dispersión pigmentaria con gran estabilidad de tono entre lote y lote.
- Su alta resistencia a la luz, razón por la cual lo hace ideal para aplicaciones en exteriores.

APLICACIONES

El Rojo Aquadye ASHP se puede usar en:

- Pinturas Arquitectónicas acuosas para exteriores.
- Productos donde se requiera alta solidez a la luz.
- Jabones.
- Estampación textil.

DOSIFICACIONES

El nivel de uso del Rojo Aquadye ASHP depende del sistema en que va a ser usado y va en función del color, costo y diseño de la formulación.

Para recomendaciones más específicas contacte al personal de Aquaterra.

• Línea Gratuita Nacional •

01 8000 510 990

    @aquaterrasas

Esta Ficha técnica pretende asesorar, pero no genera compromiso alguno para Aquaterra S.A.S.



**AQUATERRA® S.A.S.**  
Confiabilidad a bajo costo

#### INCORPORACIÓN

El Rojo Aquadye ASHP se incorpora fácilmente a medianos esfuerzos cortantes en la etapa final de la elaboración de las pinturas.  
En otros procesos industriales se incorporan fácilmente mediante las técnicas y equipos comúnmente usados en estas industrias.  
Para recomendaciones más específicas contacte a su asesor de Aquaterra.

#### ALMACENAMIENTO

El Rojo Aquadye ASHP debe almacenarse en un lugar fresco y seco entre 5 y 40°C. Tiempo de vida 24 meses.

#### EMPAQUE

Cuñetes plásticos con un contenido neto de 20 kg.

## ROJO AQUADYE ASHP

• Línea Gratuita Nacional •

01 8000 510 990

    @aquaterrasas

Esta Ficha técnica pretende asesorar, pero no genera compromiso alguno para Aquaterra S.A.S.